



OVT-DO-31

VERSIÓN 2

Aprobación: 23 Oct/2024

Los pisos de ingeniería Natura son fabricados con tableros hidrófugos, con enchape en maderas naturales de alta densidad dando como resultado un piso más fuerte y estable.

Elaborados con maquinaria italiana que incluye secado en cámaras de rayos ultravioleta que aumentan la resistencia al desgaste en tráfico doméstico y alta resistencia a la abrasión del tráfico residencial y comercial (no apto para zonas comerciales de alto tráfico).

Capas de barnices de última generación ACF (Advanced Ceramic Finish) incluyendo óxido de aluminio y acabado antiscratch.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

FICHA TÉCNICA

PISOS NATURA Super 10 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<i>0.010.7 mm de espesor</i>
Especies	Granadillo, Sapan, Imperial Clásico, Imperial Contemporáneo, Roble, etc.
Largo	Aleatorios (1.2 m en promedio)
Espesor	10 mm
Ancho	19 cm (+/-5mm)
Resina de Pegue	Contiene resinamelaminica que permite conservar sus características en ambientes húmedos
Secado	En cámaras de rayos UV que incrementan la resistencia al desgaste
Espalda	Chapas de madera de diferentes especies que le dan balance a la pieza
Acabado	Liso y Vintage
Observaciones	Por temas de producción, dentro de cada caja encontrará un porcentaje inferior al 12% de listones en tamaños 30, 60 y 90 cms. Esto puede ser beneficioso en la instalación de remates y minimizar el desperdicio de material.

PRUEBAS TÉCNICAS

Los pisos Natura son sometidos a pruebas de adherencia, resistencia al rayado, abrasión, arrancamiento y brillo por la compañía BONA (Suecia), ratificando que el producto cumple con la norma técnica exigida para un piso de esta especificación.

Así mismo la empresa AKZO NOBEL – INTERQUIM S.A(Suecia) confirma las pruebas de resistencia sometiendo el piso a ciclos de agua hirviendo y ciclos de agua fría, validando su resistencia a la humedad y pegue interno.

VENTAJAS

Resistente a la humedad gracias a su estructura y fabricación; resiste niveles de humedad (NO INUNDACIONES).

Dentro de su proceso de fabricación se agregan aditivos y componentes que retardan la acción de una fuente de ignición (ignífugo). Esto quiere decir que el fuego no se propaga con facilidad.



OVT-DO-61

VERSIÓN 2

Aprobación: 23 Oct/2024

El uso de este piso es residencial. No se recomienda para otro tipo de uso.

No se recomienda pulir este piso con procesos abrasivos, ni ninguno que pueda desgastar este producto.

Al ser madera natural presenta características propias de la madera, tales como cicatrices, manchas, nudos, vetas y tonos de cada especie.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"

INSTALACIÓN

La instalación es flotante, requiere una placa muy bien nivelada, con un máximo de 2mm de desnivel por metro lineal, medido con boquilla o tiento metálico en varios sentidos. Instalación tipo macho - hembra con adhesivo sintético (Carpincol MR 60). Evitar aplicar excesivamente el adhesivo en la parte superior del ensamble con el fin de facilitar su limpieza posterior a la instalación. Este piso puede ser instalado sobre sistemas de calefacción radiante teniendo en cuenta que no existan fugas posteriores de líquidos ni sustancias químicas que puedan afectar el piso de madera.

MANTENIMIENTO

Es importante mantener los pisos limpios con productos adecuados (Mopas, Kits de limpieza y productos de mantenimiento en general). Barra su piso con una escoba de cerdas suaves y posteriormente pase una toalla ligeramente húmeda, libre de suciedad.

Limpie los pisos periódicamente, nunca utilice ceras, lustradores ni limpiadores abrasivos. Para evitar rayas, marcas y abolladuras, asegúrese de instalar protectores plásticos, para piso debajo de los muebles, sillas y otros elementos que puedan tocar directamente el piso. Por ser madera natural es normal la variedad en tonos, colores y vetas. La uniformidad no hace parte de la garantía.

La exposición normal a los rayos ultravioleta o luz solar provocarán cambios en la tonalidad de cualquier piso de madera mientras pasan los años. Se recomienda instalar películas protectoras con filtro UV en las ventanas para proteger el piso.

Después de muchos años de uso, el cliente final tendrá la posibilidad de realizarle un lijado, para rejuvenecer o restaurar el piso; este lijado se garantiza teniendo en cuenta que para el mantenimiento periódico del piso deben utilizar únicamente los productos BONA ó similares (recomendados por nuestra empresa); la función de este lijado es básicamente desaparecer o minimizar rayones superficiales que pueden aparecer con el tiempo.

Usar tapetes "atrapa mugre" de protección a la entrada de pasillos, puertas, terrazas y sitios de riesgo para evitar rayaduras posteriores por la acción de piedras o arena.

Para conocer la garantía ver el manual de instalación, uso y mantenimiento.: OVT-DO-33 en la web www.acemar.co/certificaciones-garantia

PRUEBAS TÉCNICAS

Los pisos Natura son sometidos a pruebas de Adherencia, resistencia al rayado, resistencia a la abrasión, arrancamiento, brillo; por la compañía BONA (Suecia), los cuales arrojan resultados excelentes, mostrando el producto dentro de la norma técnica exigida para un piso de esta especificación.

De igual manera la empresa AKZO NOBEL – INTERQUIM S.A. (Suecia) ha realizado pruebas de resistencia en dos ciclos de agua hirviendo y tres en agua fría, determinando la resistencia del encolado interno, resistencia a la humedad, arrojando también excelentes resultados y mostrando una vez más que el piso NATURA se encuentra dentro de la norma técnica exigida internacionalmente para un piso de esta especificación.