

OVT-DO-39

VERSIÓN 2

Medium Density Fiberboard (M.D.F) es un panel de fibras de madera obtenidas a partir de un sofisticado proceso de refinación de la madera y unidas mediante altas temperaturas y presión con adhesivos de tipo ureicos.

Los tableros enchapados se entregan recubiertos con chapillas de madera ACEMAR en diferentes formatos o medidas en una cara con balance o en dos caras decorativas.

MDF Estándar: Densidad entre 650 y 800 Kg/m³.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

FICHA TÉCNICA

MDF ENCHAPADO

Estándar y Resistente a la Humedad

DIMENSIONES

Ancho (m)	Alto (m)	m2
1,20	2,40	2,88
1,20	3,0	3,6
1,50	2,40	3,6
1,50	3,0	4,5
1,80	2,40	4,32
1,80	3,0	5,4
2,10	2,40	5,04
2,10	3,0	6,3

CALIBRES

(mm)
3,6 5,5 9 12 15 18 25 30

PESO PROMEDIO

Calibre (mm)	1.2 x 2.4	1.5 x 2.4	1.8 x 2.4	2.1 x 2.4
3,6	8,9	11,2	13,4	15,7
6	13	16,4	19,6	23
9	18,8	23,6	28,1	33
12	24,3	30,5	36,4	42,8
15	29,2	36,7	43,9	51,5
18	34,8	43,7	52,2	61,4
25	43,2	54,1	64,7	76,1
30	51,3	64,4	77	90,5



OVT-DO-39

VERSIÓN 2

Medium Density Fiberboard (M.D.F) es una lámina de madera compactada y procesada técnicamente para ser utilizada como un verdadero sustituto de la madera maciza.

Los tableros enchapados se entregan recubiertos con chapillas de madera ACEMAR en diferentes formatos o medidas en una cara con balance o en dos caras decorativas.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

RECOMENDACIONES DE USO TABLEROS ENCHAPADOS

- ❖ Aplicar algunas gotas de tinte en los selladores o directamente en la superficie de madera con el fin de fijar el color especialmente en los tonos de chapillas grises y cafés.
- ❖ Suavizar las chapillas de acuerdo a la textura que se quiere dar, si es poro abierto con un grano de lija 100 o inferior o si es poro cerrado con un grano de lija 220 o superior. Las superficies enchapadas de Acemar S.A.S no se deben lijar en exceso ya que no lo requieren. Las láminas llegan de fábrica generalmente pre lijadas con grano 180, (puede variar) pero es necesario. Cuando la veta de la lámina tiene orientación horizontal, NO realizamos prelijado con el fin de evitar rayaduras en la lámina, por esta razón es probable que en la lámina se observen detalles como el pegante y la unión de la chapilla. En estos casos recomendamos lijar manualmente con lija grano 150 ó 220.
- ❖ Almacenar los tableros enchapados en un lugar seco y no al rayo del sol protegiendo las chapillas con plástico negro.
- ❖ Las superficies se deben pintar con selladores, tintes y acabados de calidad superior, NO amarillentables y que contengan filtros solares. La NO utilización de un producto adecuado en barnizado, implicará decoloramiento, amarillamiento y envejecimiento no deseado no incluido en la Garantía.
- ❖ Una vez pintadas deben estar alejadas en lo posible de los rayos solares, para minimizar su impacto y prolongar su belleza ya que estas pueden decolorarse o cambiar de apariencia tal y como sucede con cualquier material selecto que se exponga a las mismas condiciones. En los vidrios recomendamos instalar películas protectoras de rayos UV.
- ❖ Para ampliar las recomendaciones sobre pintado y conservación de la chapilla, consulte nuestro sitio web www.acemar.co/certificaciones ó solicite mayor información al asesor comercial.

BENEFICIOS Páneles de Fibra Densidad Media MDF

- ❖ Producto amigable con el medio ambiente, elaborado con madera de bosques cultivados.
- ❖ Excelente comportamiento en procesos de maquinado en superficie y cantos.
- ❖ Excelente estabilidad dimensional.
- ❖ Suave al corte y amigable con las herramientas.
- ❖ Fácil aplicación en procesos de pintura, laminación con HPL postformable y PVC.



OVT-DO-39

VERSIÓN 2

Medium Density Fiberboard (M.D.F) es una lámina de madera compactada y procesada técnicamente para ser utilizada como un verdadero sustituto de la madera maciza.

Los tableros enchapados se entregan recubiertos con chapillas de madera ACEMAR en diferentes formatos o medidas en una cara con balance o en dos caras decorativas.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

GARANTÍA

- ❖ Siempre y cuando los tableros enchapados resistentes a la humedad no estén expuestos al agua directa y se pinten con los barnices adecuados y en el ambiente adecuado, el tablero conservará sus propiedades estructurales garantizando que la chapilla no se desprenda del sustrato y que el tablero no sufra deformaciones.
- ❖ No aplica garantía en El acabado final ya que la manipulación posterior y el sistema y procesos de pintura utilizados pueden alterar las características de las superficies de madera: el lijado y preparación de las superficies, tiempos de secado entre capas de selladores, utilización de disolventes, lacas y poliuretanos de calidades no amarillentables, etc.
- ❖ Cumple con la norma técnica internacional europea DIN EN 622-5.