

OVT-DO-60

VERSIÓN 1

Los tableros aglomerados son paneles producidos a partir de partículas de madera, bajo condiciones de presión y temperatura los cuales tienen sus caras preselladas con una resina urélica con o sin olor. Sus fibras son más burdas a la vista y provienen generalmente de árboles de pino.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"

FICHA TÉCNICA

AGLOMERADOS ENCHAPADOS

Estándar y Resistente a la Humedad

DIMENSIONES

Ancho (m)	Alto (m)	m2
1,20	2,40	2,88
1,20	3,0	3,6
1,50	2,40	3,6
1,50	3,0	4,5
1,80	2,40	4,32
1,80	3,0	5,4
2,10	2,40	5,04
2,10	3,0	6,3

CALIBRES

(mm)
9 12 15 19 25 30 36

PESO PROMEDIO

Calibre (mm)	1.2 x 2.4	1.5 x 2.4	1.8 x 2.4	2.1 x 2.4
9	20	25	30	35
12	26	32	38	45
15	32	40	48	56
18	38	48	57	67
25	52	66	79	92
30	58	73	87	102
36	63	79	95	111



OVT-DO-60

VERSIÓN 6

Los tableros aglomerados son paneles producidos a partir de partículas de madera, bajo condiciones de presión y temperatura los cuales tienen sus caras preselladas con una resina urélica con o sin olor.

Sus fibras son más burdas a la vista y provienen generalmente de árboles de pino.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"

RECOMENDACIONES DE USO

- ❖ Aplicar algunas gotas de tinte en los selladores o directamente en la superficie de madera con el fin de fijar el color especialmente en los tonos grises y cafés.
- ❖ Suavizar las chapillas de acuerdo a la textura que se quiere dar, si es poro abierto con un grano de lija 100 o inferior o si es poro cerrado con un grano de lija 220 o superior. Las superficies enchapadas de Acemar S.A.S no se deben lijar en exceso ya que no lo requieren. Las láminas llegan de fábrica generalmente pre lijadas con grano 180, (puede variar) pero es necesario.
- ❖ Almacenar las chapillas en un lugar seco y no al rayo del sol protegiendo las chapillas con plástico negro. En ambientes muy húmedos, las chapillas pueden adquirir un aspecto ondulado debido a su naturaleza, pero no incide en su posterior.
- ❖ Las superficies se deben barnizar con selladores, tintes y acabados de calidad superior, NO amarillentables y que contengan filtros solares. La NO utilización de un producto adecuado en barnizado, implicará descoloramiento, amarillamiento y envejecimiento no deseado no incluido en la Garantía.
- ❖ Una vez pintadas deben estar alejadas en lo posible de los rayos solares, para minimizar su impacto y prolongar su belleza ya que estas pueden decolorarse o cambiar de apariencia tal y como sucede con cualquier material selecto que se exponga a las mismas condiciones. En los vidrios recomendamos instalar películas protectoras de rayos UV.
- ❖ Para ampliar las recomendaciones sobre pintado y conservación de la chapilla, consulte nuestro sitio web www.acemar.co/certificaciones ó solicite mayor información al asesor comercial.